

MATERIAL		HARDWARE			TEMPERATURES		SHEETS						PHYSICAL FEATURES				
		Enclosure	Drybox	Tvrzená tryska	Tryska	Podložka	Texturovaný	Hladký PEI	Satén	Speciál PA Nylon	PP	HT	Snadno rozpustné	Teplotní odolnost	Rázová houževnatost	Pevnost v tahu	Cena
> PLA		ne	-	ne	185-235 °C	50-60 °C	✓	✓	✓	✗	Nejprve tiskněte s PP	✗	✗				
> PETG		ne	ne	ne	215-270 °C	70-90 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✗	✗				
> PETG HT		ne	ne	ne	270 °C	110 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	✓ Lze čistit vodou	✓	✗	✗				
> ASA		Doporučeno	ne	ne	220-275 °C	90-110 °C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	✓				
> ABS		Doporučeno	ne	ne	230-255 °C	95-110 °C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	✓				
> PC (Polycarbonate)		Doporučeno	ne	ne	270-275 °C	100-115 °C	s tyčinkovým lepidlem	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✓	✗	✗				
> CPE		ne	ano	ne	275 °C	90-110 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✗	✗	✗				
> PVA / BVOH		ne	ano	ne	195-215 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓				
> HIPS		ne	ne	ne	225-255 °C	100-110 °C	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓				
> PP (Polypropylene)		-	ne	ne	220-245 °C	70-100 °C	✗	s izolepou	-	✗	✓	✗	✗				
> Flex		ne	-	ne	220-260 °C	40-85 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	-	-	✓	✗	✗				
> nGen		ne	ne	ne	240 °C	90 °C	✓	s tyčinkovým lepidlem	✓	✗	✗	✗	✗				
> PA (Nylon)		Doporučeno	ano	ne	240-285 °C	70-115 °C	s tyčinkovým lepidlem	✗	s tyčinkovým lepidlem	-	✗	✗	✗				
> Composite materials		-	-	ano	225-290 °C	40-120 °C	-	-	-	-	-	-	✗				
> Wood / metal filled		ne	ne	-	190-270 °C	60-100 °C	-	-	✓	-	-	✗	✗				
> PVB		ne	ne	ne	215 °C	75 °C	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓				
> PEI		ano Nutné 90-190 °C	ano Nutné	ne	430 °C	150 °C	✓ s MagiGoo HT	✗	✗	✗	✗	✓ s MagiGoo HT	✗				